

Guía para la selección de guantes

Sustancia Química	Guante (permeabilidad)					
	Nitrilo	Butyl	PVA	Neopreno	Hule/ Goma (industrial)	Hule (médico)
Ácido clorhídrico (10%)	verde nd		rojo	verde nd	verde nd	
Ácido fluorhídrico (48%)	amarillo 2 hrs.		rojo	amarillo 1 hr.	verde 3 hrs.	
Ácido fosfórico (conc.)						
Alcohol isopropílico	verde nd		rojo	amarillo 10 min.	amarillo 15 min.	
Amoniaco						
Butyl cellosolve	verde 1.5 hrs.		amarillo 2 hrs.	verde 1.5 hrs	verde 45 min.	
Ciclohexano						
n-Hexano	verde nd		verde nd	amarillo 45	rojo	
Metanol	amarillo 11 min.		rojo	verde 1 hr.	amarillo 20 min.	
Mineral Spirits/ Stoddard Solv.	verde nd		verde nd	verde 3 hrs	rojo	
Perclorohetileno	verde 5 hr.		verde nd	rojo	rojo	

* Este es ejemplo de la compañía “Ansell Edmont.” Asegúrese de obtener la guía del fabricante de cada guante que usan.

** nd No detectado durante una prueba de 6 horas.